

VIVASTILE MARMORINO



Miscela di grassello di calce polvere di marmo di opportune granulometrie, per la realizzazione di finiture lisce satinata. Può essere utilizzato come fondo riempitivo di supporti ruvidi nell'esecuzione di finiture lucide a stucco con VIVASTILE RASATURA.

Caratteristiche principali

VIVASTILE MARMORINO permette la realizzazione di finiture esteticamente pregevoli.

Il potere riempitivo conferitogli dai micromarmi utilizzati come inerte, permette di ottenere una superficie planare e costituisce il sottofondo ideale per l'utilizzo di VIVASTILE RASATURA.

Le tinte disponibili sono riportate nella cartella "i Colori".

Preparazione del supporto

Su pareti esterne VIVASTILE MARMORINO deve essere applicato su supporti fini non precedentemente trattati, oppure con in opera prodotti minerali; in presenza di prodotti sintetici, le superfici devono essere rasate con VIVAPIU' RASIT o VIVAPIU' RASANTE MINERALE. I supporti devono in ogni caso essere ben aggregati, senza parti polverulente o in fase di distacco; **per l'eventuale consolidamento** utilizzare VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE che non altera la permeabilità della muratura.

- **In presenza di intonaci premiscelati** applicare VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE per creare un supporto ad assorbimento uniforme;
- **Se il supporto presenta differenze di assorbimento elevate o rappezi di malta**, utilizzare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE;
- **Se il supporto presenta ruvidità irregolari**, rasare l'intera superficie con VIVAPIU' RASANTE MINERALE o VIVAPIU' RASIT; nel caso sia necessario applicare anche VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, metterlo sul supporto prima del rasante;
- **su strutture murarie realizzate con laterizi alleggeriti tipo Poroton**, ed in seguito intonacate, è indispensabile applicare preliminarmente una o più mani di VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

Su pareti interne VIVASTILE MARMORINO può essere applicato anche su supporti precedentemente trattati, con il prodotto in opera ben aderente; la natura del rivestimento in essere può ridurre la permeabilità della finitura a calce.

- **Su pannelli di gesso, cartongesso e stucco a gesso**, applicare VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA correttamente diluito, quindi una o più mani di VIVAPIU' FONDO COPRENTE o VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

VIVASTILE MARMORINO



Metodologia di posa

VIVASTILE MARMORINO viene fornito **pronto all'uso**. La posa si esegue mediante **spatola americana in acciaio**. VIVASTILE MARMORINO può essere utilizzato sia come finitura che come fondo per la realizzazione della successiva finitura lucida con VIVASTILE RASATURA.

In ogni caso, si stendono strati successivi di prodotto aspettando che il precedente sia completamente asciutto, avendo l'accortezza di non lucidare VIVASTILE MARMORINO tra una mano e l'altra. Il numero delle mani dipende dalla ruvidità del supporto; solitamente due o tre passate sono sufficienti a livellare l'intonaco di partenza.

Per ottenere la finitura a marmorino, l'ultimo strato di VIVASTILE MARMORINO viene poi ripassato più volte con il ferro, prima della completa essiccazione, sino ad ottenere il grado di lisciatura e lucentezza desiderati, comunque inferiori ad uno stucco.

Alternativamente, per ottenere l'effetto lucido, si può procedere all'applicazione di minimo due passate di VIVASTILE RASATURA.

Per evitare che possano riconoscersi le riprese, più evidenti su tinte scure, è necessario interrompere la lavorazione in corrispondenza di fasce marcapiano o di spigoli. Nella stagione calda può essere opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare.

Protezione della finitura

Nel caso di edifici con copertura poco sporgente o pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici, scegliere VIVASTILE MARMORINO in colori tenui e procedere alla successiva applicazione del protettivo silossanico VIVAPIÙ IDROREPELENTE AS, a distanza di almeno 20 giorni dalla posa del marmorino.

All'interno, è possibile proteggere le finiture realizzate con VIVASTILE MARMORINO, procedendo alla successiva applicazione di VIVASTILE SAPONE, verificando con prove che non vi sia un eccessivo assorbimento di sapone che potrebbe dare variazioni cromatiche e/o la comparsa di aloni.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto che determina il numero di strati da applicare.

Mediamente si consumano 1,3 - 1,5 kg/m², in due mani.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" e il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

All'esterno le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia almeno per le prime 48 ore dalla completa essiccazione, il periodo può prolungarsi, anche di molto, in rapporto alle condizioni climatiche.

Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30° C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Data la natura minerale di VIVASTILE MARMORINO, utilizzare per l'eventuale colorazione le paste tinteggianti della linea VIVACOLORE, a base di pigmenti ottenuti da terre coloranti e ossidi; in caso di colorazione con altri pigmenti, deve necessariamente esserne verificata la stabilità per evitare viraggi di colore.

I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell'ultima mano.
In caso contrario "La Calce del Brenta" non risponde per eventuali difformità di tinta.

VIVASTILE MARMORINO



Dati tecnici

Confezioni	25 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,8 Kg/litro
Residuo secco in peso	70%
pH	13
Additivi coadiuvanti	3,8%
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

COME FINITURA

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). La finitura si ottiene applicando un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 50%, e micromarmi di opportune granulometrie, tipo VIVASTILE MARMORINO de "La Calce del Brenta". L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio e la lucidatura va eseguita sull'ultimo strato ripassando la spatola con cui è stata eseguita la posa. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

COME SOTTOFONDO NELLE FINITURE LUCIDE

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). La preparazione del fondo si ottiene mediante applicazione di un minimo di due-tre strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 50%, e micromarmi di opportune granulometrie, tipo VIVASTILE MARMORINO de "La Calce del Brenta". Sul fondo così preparato si procede all'applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 60%, e micromarmi impalpabili, tipo VIVASTILE RASATURA de "La Calce del Brenta". L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²