

## VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO



Pasta costituita da grassello di calce stagionato, micromarmo bianco di opportuna granulometria e granigliati colorati, da utilizzare come stabilitura di finitura e come base per la successiva colorazione con VIVASAN VELATURA, per l'ottenimento di particolari effetti estetici su intonaci sia interni che esterni.

### Caratteristiche principali

La presenza nella base bianca di graniglie multicolori di opportuna granulometria, consente l'ottenimento di un effetto estetico particolare.

### Preparazione del supporto

Su **pareti esterne** VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO deve essere applicato su supporti intonacati grezzi o fini non precedentemente trattati, oppure con, in opera, prodotti minerali; devono essere ben aggregati, senza parti polverulente o in fase di distacco; **per l'eventuale consolidamento** utilizzare VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE che non altera la permeabilità della muratura.

- **In presenza di intonaci premiscelati** applicare VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE per creare un supporto ad assorbimento uniforme.
- **Se il supporto presenta differenze di assorbimento elevate o rappezi di malta** utilizzare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.
- **Se il supporto presenta ruvidità irregolari**, rasare l'intera superficie con VIVAPIU' RASANTE MINERALE o VIVAPIU' RASIT; nel caso sia necessario, applicare anche VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, metterlo sul supporto prima del rasante.
- **su strutture murarie realizzate con laterizi alleggeriti tipo Poroton**, ed in seguito intonacate, è indispensabile applicare preliminarmente una o più mani di VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

Su **pareti interne** VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO può essere applicato anche su supporti precedentemente trattati, con il prodotto in opera ben aderente; la natura del rivestimento in essere può ridurre la permeabilità della finitura a calce.

- **Su pannelli di gesso, cartongesso e stucco a gesso**, applicare VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA correttamente diluito, quindi una o più mani di VIVAPIU' FONDO COPRENTE o VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

### Metodologia di posa

VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO viene fornito pronto all'uso. La posa si esegue mediante spatola americana in acciaio. Generalmente si applica in strato unico su supporti fini e non eccessivamente grezzi e va frattazzato, prima del completo essiccamento, con frattazzo di spugna. Superfici particolarmente ruvide possono richiederne un ulteriore strato. In alternativa, effettuare una rasatura preliminare con VIVASTILE INTONACHINO, VIVAPIU' RASIT o VIVAPIU' RASANTE MINERALE; in caso di sovrapposizione stendere lo strato finale quando il precedente è completamente asciutto.

Nella stagione calda è opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare.

## VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO



### Colorazione

VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO viene fornito bianco miscelato con graniglie multicolori. Per la colorazione si impiegano le velature della linea VIVASAN VELATURA, che sono prodotti semicoprenti disponibili nelle tonalità riportate nella cartella "i Colori".

Nel caso si desideri mantenere la colorazione bianca dell'intonachino puntinato, questo deve comunque essere successivamente trattato con VIVASAN VELATURA, in questo caso nella versione neutra per non conferire colore all'intonachino. Questo allo scopo di fissare le graniglie multicolori presenti nell'impasto.

Contrariamente al normale ciclo a velatura, che prevede l'applicazione preliminare di VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE ad azione uniformante, la velatura si applica direttamente su VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO.

È indispensabile che lo strato di rivestimento puntinato sia perfettamente asciutto prima di procedere alla velatura, altrimenti la rimozione parziale di VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO provoca lo sbiancamento della finitura. L'applicazione diretta della velatura su un sottofondo a calce molto assorbente, comporta di operare con attenzione per evitare riprese tra campiture; per agevolare l'applicazione in queste condizioni, VIVASAN VELATURA viene diluito con acqua prima dell'utilizzo fino al 100%, anche in funzione delle condizioni climatiche. Maggiore è la diluizione, meno intensa risulta essere l'intensità cromatica che assume VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO. Per valutare l'intensità e il tono cromatico della finitura, bisogna considerare che si opera su un supporto molto poroso che determina un assorbimento elevato di velatura; per questo motivo una stessa colorazione di VIVASAN VELATURA che applicata su VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE risulta tenue, impiegata direttamente su VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO, determina l'ottenimento di una colorazione molto più intensa. A causa della semicoprenza della velatura, le campionature non devono essere eseguite sulla parete da trattare in quanto rimarrebbero visibili.

### Protezione della finitura

Il ciclo completo di finitura a velatura **non richiede il trattamento con protettivi idrorepellenti.**

### Resa

La resa di VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO varia in funzione della ruvidità del supporto.

Mediamente si consumano 1,6 - 2 kg/m<sup>2</sup> per mano applicata.

### Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

All'esterno le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia almeno per le prime 48 ore dalla completa essiccazione; il periodo può prolungarsi, anche di molto, in rapporto alle condizioni climatiche.

Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30° C, con umidità relativa non superiore all'85%.

**I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell'ultima mano.  
In caso contrario "La Calce del Brenta" non risponde per eventuali difformità di tinta.**

## VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO



### Dati tecnici

Confezioni	25 Kg
Massa volumica	1,8 Kg/litro
Residuo secco in peso	75%
pH	13
Coefficiente di permeabilità (DIN 52615)	$\mu$ 50
Granulometria inerte	1 mm
Additivi coadiuvanti	3,8%
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

### Voci di capitolato

#### PUNTINATO BIANCO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). L'esecuzione dell'intonacatura deve avvenire mediante applicazione di uno strato di intonachino puntinato, costituito da grassello di calce in quantità non inferiore al 30%, micromarmi e graniglie colorate con granulometria massima di 1 mm, tipo VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO de "La Calce del Brenta." La posa deve essere eseguita mediante spatola americana in acciaio, con successiva frattazzatura. Il prodotto impiegato dovrà possedere un coefficiente di permeabilità (DIN 52615)  $\mu$  inferiore o uguale a 50.*

*Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....

#### CICLO COMPLETO PUNTINATO COLORATO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). La realizzazione della finitura deve avvenire con l'applicazione di uno strato di fondo di intonachino puntinato, costituito da grassello di calce in quantità non inferiore al 30%, micromarmi e graniglie colorate con granulometria massima di 1 mm, tipo VIVASTILE INTONACHINO PUNTINATO de "La Calce del Brenta." Su questo andrà applicata una finitura semicoprente a velatura neutra o colorata, con residuo secco del 37% in volume (54% in peso) e valore di coefficiente di permeabilità  $\mu < 156$ , tipo VIVASAN VELATURA de "la Calce del Brenta". L'applicazione della velatura potrà essere eseguita a pennello o spugna. Evitare l'applicazione a rullo.*

*Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....