

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI



Prodotto all'acqua a base silossanica da utilizzare prima delle finiture diffusive della linea VIVADRY.

Caratteristiche principali

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI è un isolante fissativo all'acqua per esterni ed interni a base silossanica, specifico per le finiture a base fluorurata e silossanica della linea VIVADRY. Le ridotte dimensioni dei leganti (microemulsioni), consentono la penetrazione del prodotto e l'azione consolidante in profondità di supporti murari disaggregati; inoltre VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI agisce come uniformatore e riduttore degli assorbimenti, evitando il parziale assorbimento nel supporto del legante della successiva finitura.

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI esercita un'azione idrofobizzante del supporto, prevenendo la formazione di efflorescenze saline.

La natura silossanica non altera la permeabilità al vapore d'acqua del supporto, realizzando cicli omogenei con le finiture diffusive fluorurate e silossaniche della linea VIVADRY.

In presenza di supporti con notevoli differenze di assorbimento (vecchi rivestimenti, rappezzi), oltre all'isolante potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

Metodologia di posa

Il prodotto viene fornito **pronto all'uso**. Il supporto deve essere asciutto e preventivamente trattato per eliminare parti incoerenti in fase di distacco.

Il consumo è in relazione allo stato di degrado ed all'assorbimento del supporto; è quindi opportuno eseguire delle prove preliminari su zone della superficie da trattare allo scopo di valutare il consumo di prodotto.

L'applicazione può essere fatta **a pennello o spruzzo a bassa pressione**, anche con pompa manuale; nell'applicazione a rullo accertarsi che la distribuzione del prodotto sia omogenea.

Indipendentemente dal sistema applicativo adottato, operare con la tecnica del "bagnato su bagnato". Non applicare in pieno sole, specie nella stagione calda, per non compromettere la penetrazione in profondità del prodotto.

È necessario aspettare che l'isolante sia completamente essiccato prima di procedere all'applicazione della finitura.

Resa

La resa varia molto in funzione dell'assorbimento e dello stato di degrado del supporto. Mediamente il consumo è compreso tra 0,1 e 0,4 litri/m².

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI



Dati tecnici

Confezioni	5 e 16 litri
Massa volumica (impasto fresco)	1,01 Kg/litro
Residuo secco in peso	10%
Residuo secco in volume	9,8%
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere l'isolante e saranno quindi preventivamente preparati in modo opportuno (spazzolatura e spolveratura). La preparazione del supporto deve avvenire mediante applicazione di una prodotto ad azione isolante-consolidante costituito prevalentemente da microemulsioni silossaniche in fase acquosa, con un residuo secco in peso non inferiore al 10% (9,8% in volume), pronto all'uso, tipo VIVADRY ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²