

## VIVAPIU' FONDO COPRENTE



Fondo ad elevata copertura, ideale per la preparazione di supporti gessosi e superfici murarie non uniformi, come vecchi tinteggi, prima dell'applicazione di finiture minerali a calce all'interno o prodotti polimerici non diffusivi.

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE consente di uniformare gli assorbimenti e creare una migliore adesione dei successivi cicli di finitura anche a spessore.

È disponibile in **tre granulometrie: LISCIO - FINE 0,2 mm - MEDIO 0,3 mm.**

### Caratteristiche principali

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE è un fondo acrilico caratterizzato da notevole potere coprente, da elevata adesione ed ottima capacità di uniformare supporti con assorbimenti diversi.

Nelle versioni fine e medio, conferisce ruvidità al supporto trattato esaltando l'effetto estetico della finitura e promuovendo l'adesione dei rivestimenti a spessore.

**All'interno**, VIVAPIÙ FONDO COPRENTE è ideale per la preparazione di supporti in gesso, scagliola, cartongesso e superfici con tracce di vecchie pitture prima dell'applicazione di qualsiasi finitura.

**All'esterno**, VIVAPIÙ FONDO COPRENTE può essere utilizzato per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di finiture sintetiche non diffusive.

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE non è adatto per il trattamento di **supporti umidi**.

### Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIÙ FONDO COPRENTE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco.

In presenza di supporti molto assorbenti o polverosi (supporti gessosi, vecchi intonaci sfarinanti, ecc.) trattare le superfici con un opportuno isolante tipo VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA.

Diluire VIVAPIÙ FONDO COPRENTE max. con il 5-10 % in volume (corrispondenti a 0,7 - 1,4 litri per confezione da 20 Kg) di acqua pulita ed applicarlo a pennello o a rullo rasato. Non applicare a rullo sotto finiture minerali a calce.

Qualora fosse richiesta una seconda mano per uniformare il supporto, essa va applicata quando la precedente è perfettamente asciutta. Prima di procedere alla realizzazione dei cicli di finitura, VIVAPIÙ FONDO COPRENTE deve essere completamente essiccato, anche in profondità.

### Resa

La resa varia in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto da trattare.

**VIVAPIÙ FONDO COPRENTE LISCIO** e **VIVAPIÙ FONDO COPRENTE FINE** prevedono un consumo mediamente di 0,10 - 0,20 kg/m<sup>2</sup> per mano di prodotto applicato.

**VIVAPIÙ FONDO COPRENTE MEDIO** prevede un consumo mediamente di 0,15 - 0,30 kg/m<sup>2</sup> per mano di prodotto applicato.

### Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

## VIVAPIU' FONDO COPRENTE



### Dati tecnici

Confezioni	20 Kg
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Tipologia	Vivapiù Fondo Coprente	Vivapiù Fondo Coprente	Vivapiù Fondo Coprente
Granulometria	50 micron	0,2 mm max	0,3 mm max
Massa volumica	1,43 Kg/litro	1,56 Kg/ litro	1,56 Kg/ litro
Residuo secco in peso	57%	66%	68%
Residuo secco in volume	38%	50%	50%

### Voci di capitolato

#### FONDO COPRENTE LISCIO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una o più mani di un fondo ad elevata copertura, con residuo secco in volume non inferiore al 38% e granulometria liscia, tipo VIVAPIÙ FONDO COPRENTE LISCIO de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....

#### FONDO COPRENTE FINE

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una o più mani di un fondo ad elevata copertura, con residuo secco in volume non inferiore al 50% e granulometria max 0,2 mm, tipo VIVAPIÙ FONDO COPRENTE FINE de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI EDIZIONI

OTTOBRE 2014

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico, sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.

## VIVAPIU' FONDO COPRENTE



### Voci di capitolato

#### FONDO COPRENTE MEDIO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una o più mani di un fondo ad elevata copertura, con residuo secco in volume non inferiore al 50% e granulometria max 0,3 mm, tipo VIVAPIÙ FONDO COPRENTE MEDIO de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....