

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE



Fondo riempitivo minerale a base di grassello di calce per il trattamento preliminare di supporti esterni poco assorbenti (intonaci compatti, pitture sintetiche, ecc.), e con rappezzi di malta, da tinteggiare con VIVASAN PITTURA.

Caratteristiche principali

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE possiede caratteristiche di riempimento e uniformazione degli assorbimenti. La natura minerale a calce mantiene la permeabilità al vapore e lo rende compatibile con la successiva stesura della pittura a calce. Consente di ricreare il necessario assorbimento per l'applicazione, su supporti esterni compatti, di VIVASAN PITTURA. In presenza di forti differenze di assorbimento (residui di pitture sintetiche, intonaci da risanamento, integrazione tra malte aeree e idrauliche, ecc.), potrebbe rendersi necessario applicare preliminarmente VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE. VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE è leggermente ruvido (0,6 mm).

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; in presenza di supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE; nei casi sia necessario utilizzare anche VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, applicarlo prima di VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE.

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE si utilizza senza diluizione, per non ridurre gli spessori e la capacità uniformante. L'applicazione si esegue **a pennello**.

Applicare **minimo** 0,35-0,4 kg/m² per mano di VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE, altrimenti le capacità di uniformazione si riducono; il quantitativo necessario può essere applicato con una sola mano di prodotto, volendolo applicare in più mani o nel caso se fosse necessario applicarne un'altra, stenderla quando la precedente è completamente asciutta.

Prima di procedere alla realizzazione dei cicli di finitura, il prodotto deve essere completamente essiccato, anche in profondità.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto da trattare.

Applicare min. 0,35-0,4 kg/m² per mano.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE



Dati tecnici

Confezioni	20 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,55 Kg/litro
Residuo secco in peso	63%
Residuo secco in volume	43%
Ph	13
Coefficiente di permeabilità (DIN 52615)	μ 60
Granulometrie inerte	0,6 mm max
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una mano a pennello di un fondo bianco a base calce ad assorbimento controllato, con residuo secco in volume non inferiore al 43% e granulometria inferiore di 0,6 mm, tipo VIVAPIÙ FONDO UNIFORMANTE de "La Calce del Brenta". Il trattamento deve consentire di ricreare il necessario assorbimento per l'applicazione di una pittura a calce all'esterno. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²