

VIVAPIU' RASANTE MINERALE



È una pasta costituita da grassello di calce stagionato e micromarmi di appropriata granulometria, opportunamente additivata, da utilizzare per uniformare superfici con ruvidità diversa, ad es. supporti con rappezzati di malta o tracce di rivestimenti plastici, prima della realizzazione di cicli di finitura minerale a calce.

Caratteristiche principali

Caratteristica principale di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE è la spiccata capacità adesiva, tale da permettere al prodotto di aderire a svariate tipologie di supporto; uniforma grana ed assorbimento, permettendo la realizzazione di finiture minerali a calce su supporti sui quali non è possibile applicarle direttamente.

La composizione a base grassello di calce, mantiene una buona diffusività.

Il prodotto si utilizza nel riempimento di supporti ruvidi, fino ad uno spessore max. di 2 mm; non usare per stuccare fori o per trattare superfici molto irregolari come rivestimenti graffiati, per questi usi impiegare il rasante idraulico VIVAPIU' RASIT.

Non usare prima delle finiture sintetiche della linea VIVADRY.

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; su supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con un opportuno isolante.

In presenza di differenze d'assorbimento elevate (tracce di prodotti sintetici), può essere necessario applicare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE prima del rasante.

VIVAPIÙ RASANTE MINERALE viene fornito pronto all'uso.

L'applicazione si esegue con la spatola americana metallica, avendo cura di stendere il prodotto in maniera uniforme.

Nel caso si preveda di eseguire la finitura con un rivestimento a spessore, solitamente si applica un solo strato di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE, compatibilmente con la granulometria del supporto, senza fratazzare.

Nel caso si intenda procedere a un tinteggio, è opportuno applicare un secondo strato, quando il precedente è completamente asciutto; la seconda mano deve essere fratazzata prima del completo essiccamento, per ottenere una superficie uniforme.

Prima di procedere all'applicazione delle finiture minerali a calce, è indispensabile che il VIVAPIÙ RASANTE MINERALE sia completamente asciutto, anche in profondità, se questo non avviene, potrebbero formarsi delle macchie sulla finitura.

Nella stagione calda può essere opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare per rallentare l'essiccazione del prodotto.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da trattare.

Mediamente, si consumano circa 1-1,5 kg/m² di prodotto per ogni strato applicato.

VIVAPIU' RASANTE MINERALE



Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Dati tecnici

Confezioni	25 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,8 Kg/litro
Residuo secco in peso	75%
pH	13
Granulometria inerte	0,7 mm
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il rivestimento e saranno quindi preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento di supporti murari non uniformi, con residui di precedenti rivestimenti, deve avvenire con l'applicazione di uno-due strati di rasante costituito da grassello di calce stagionato in quantità superiore al 30 %, tipo VIVAPIÙ RASANTE MINERALE de "La Calce del Brenta", da applicare mediante spatola americana in acciaio. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²