

## VIVAPIU' RASIT



Rasante idraulico traspirante premiscelato, da impastare unicamente con acqua, ideale per rasare agevolmente intere superfici murarie prima dell'applicazione di qualsiasi tipo di finitura. Specifico per il trattamento preliminare di supporti per le finiture della linea VIVADRY.

### Caratteristiche principali

La miscela di leganti idraulici ed inerti di opportuna curva granulometrica, consente di rasare agevolmente intere superfici murarie anche di ampie dimensioni prima dell'applicazione di qualsiasi tipo di finitura.

VIVAPIÙ RASIT è stato appositamente preparato per i prodotti di finitura della linea VIVADRY quando è richiesto il riempimento di supporti ruvidi. La capacità adesiva consente l'applicazione di VIVAPIÙ RASIT sulla maggioranza delle superfici murarie, come intonaci a base di calce e cemento, calcestruzzo e rivestimenti plastici. La plasticità di VIVAPIÙ RASIT rende il materiale facilmente lavorabile.

Su supporti con differenze d'assorbimento valutare l'utilizzo di un appropriato fondo di collegamento.

### Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIÙ RASIT, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; su supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con un opportuno isolante.

In presenza di differenze d'assorbimento elevate (tracce di prodotti sintetici, rappezzi di malta), può essere necessario applicare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE; se si utilizza una finitura minerale a calce applicare il fondo sotto al rasante, se si utilizza una finitura della linea VIVADRY stendere il fondo sopra al rasante.

Per l'eventuale stratificazione con rete d'armatura, stendere un primo strato di rasante e quando è ancora fresco annegare la rete, quindi applicare un ulteriore strato a coprire completamente la rete.

Nella stagione calda è consigliabile inumidire le superfici prima dell'applicazione di VIVAPIÙ RASIT; con particolari condizioni (elevata temperatura e bassa umidità ambientale) potrebbe rendersi necessaria la post umidificazione dello strato applicato.

Miscelare il prodotto con circa 7 litri di acqua pulita per sacco da 20 Kg, miscelando meccanicamente (betoniera, trapano); per un impasto omogeneo e privo di grumi, è consigliabile aggiungere 2/3 dell'acqua all'inizio e la rimanente dopo alcuni minuti di miscelazione, fino a raggiungere la consistenza desiderata. Piccoli quantitativi possono comunque essere mescolati manualmente.

Applicare uniformemente VIVAPIÙ RASIT con spatola americana d'acciaio, nel caso sia prevista la sovrapplicazione con una pittura, frattazzare la malta con utensile di spugna o di plastica prima del completo essiccamento. La malta si mantiene lavorabile per 3 h in condizioni normali, i tempi variano in funzione delle condizioni climatiche. Preparare il quantitativo utilizzabile nella giornata lavorativa, eseguendo eventuali diluizioni durante l'uso; non utilizzare prodotto avanzato nemmeno dopo ulteriore diluizione d'acqua.

Non superare i 5 mm di spessore per singolo strato; spessori superiori devono essere realizzati applicando più strati di VIVAPIÙ RASIT, sul precedente essiccato.

Prima di procedere alla realizzazione della finitura attendere la completa essiccazione del rasante anche in profondità (almeno 24 ore per mm di spessore a 20°C).

Proteggere VIVAPIÙ RASIT da pioggia, vento e sole fino a completa asciugatura.

## VIVAPIU' RASIT



### Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da rasare.  
Mediamente si consumano 1,1 kg/m<sup>2</sup> per ogni mm di spessore di prodotto in polvere.

### Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

### Dati tecnici

Confezioni	20 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,4 Kg/litro
Acqua d'impasto	35% ca. (7 litri/sacco)
Consumo di prodotto in polvere	1 Kg/m <sup>2</sup> circa per mm di spessore
Diametro max inerte	1 mm
Spessore max per strato	5 mm
Pot life (20°C)	> 3 h
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

### Voce di capitolato

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il rivestimento e dovranno quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno (asportazione parti degradate, spazzolatura, lavaggio). Applicare con spatola americana d'acciaio ed eventualmente rifinire con frattazzo di spugna o di plastica uno o più strati di rasante, ciascuno dello spessore massimo di 5 mm, utilizzando un rasante idraulico traspirante, con dimensione dell'inerte di 1 mm max, caratterizzato da assenza di ritiro ed elevata plasticità, tipo VIVAPIU' RASIT de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....