

VIVAPIU' PROTETTIVO PER MATTONI



Prodotto minerale a base acquosa appositamente formulato per il trattamento idrorepellente di superfici assorbenti in laterizio quali mattoni e tegole.

Caratteristiche principali

VIVAPIU' PROTETTIVO PER MATTONI, è un protettivo incolore che non altera la traspirabilità, contiene un biocida per prevenire la formazione di muffe ed alghe. Riduce la formazione di efflorescenze saline, impedendo all'acqua ed ai sali in essa disciolti di migrare sulla superficie del laterizio.

Non è indicato nella protezione di materiali alcalini quali cemento e calce.

Metodologia di posa

Il prodotto viene fornito **pronto all'uso** e deve essere conservato in recipienti ben chiusi, per evitare che il contatto con l'anidride carbonica atmosferica lo disattivi.

Data la sua natura minerale, le superfici smaltate, (piastrelle, cotto, vetri, ecc.), devono essere protette per evitare che vengano macchiate in modo indelebile. Il supporto deve essere **asciutto e pulito**, senza ostacoli all'assorbimento del prodotto.

L'applicazione va eseguita **a spruzzo a bassa pressione** dal basso verso l'alto, anche con pompa irroratrice manuale, in modo da consentire un'applicazione più uniforme del prodotto; può essere comunque applicato anche a pennello. E' importante non applicare materiale in eccesso ed evitare di ripassare su porzioni precedentemente trattate con il protettivo per evitare la formazione di aloni biancastri; al fine di stabilire i consumi ottimali in funzione dell'assorbimento e del degrado del supporto, è necessario eseguire dei saggi preliminari prima del trattamento su campioni rappresentativi di laterizio da proteggere.

L'applicazione deve essere eseguita con la tecnica del "bagnato su bagnato", non sovrapplicando VIVAPIU' PROTETTIVO PER MATTONI sul prodotto precedentemente essiccato. Qualora si verificasse la formazione di aloni biancastri per l'applicazione di un'eccessiva quantità di protettivo o per la sovrapplicazione sul prodotto asciutto, è necessario rimuoverli prima possibile lavando le superfici interessate con acqua calda a pressione altrimenti possono risultare non eliminabili se non meccanicamente.

Resa

La resa varia in funzione dell'assorbimento del supporto e delle sue condizioni di conservazione ed è compresa tra 0,2-1,2 litri/m².

Effettuare delle prove preliminari per stabilire i consumi ottimali per evitare di applicare materiale in eccesso.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' PROTETTIVO PER MATTONI



Dati tecnici

Confezioni	5 e 16 litri
Massa volumica	1,03 Kg/litro
Sostanza attiva	5%
pH	14
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, superfici smaltate, le piastrelle, il cotto, i vetri, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il trattamento protettivo e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (asportazione parti degradate, spazzolatura sali, lavaggio). Realizzazione della protezione idrorepellente, ottenuta mediante applicazione di un prodotto minerale (pH 14) a base acquosa con un contenuto di sostanza attiva non inferiore al 5% e con specifica attività fungicida, che previene la formazione di muffe ed alghe secondo la normativa EN 1275, tipo VIVAPIÙ PROTETTIVO PER MATTONI de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²