

## VIVAPIU' ANTISALE MD



Prodotto minerale per il trattamento di supporti murari alterati dalla presenza di sali, prima di procedere alla realizzazione di intonaci di risanamento.

### Caratteristiche principali

VIVAPIU' ANTISALE MD è un prodotto minerale che non altera la permeabilità del supporto murario. Permette di idrofobizzare le capillarità in profondità, impedendo all'acqua e ai sali in essa disciolti di migrare in superficie, ostacolando l'adesione e la presa dei primi strati di malta. È un prodotto all'acqua, efficace nei confronti delle più diffuse tipologie di sali solubili (cloruri, solfati, nitrati).

### Metodologia di posa

Il prodotto viene fornito **pronto all'uso**. Data la sua natura minerale, le superfici smaltate, le piastrelle, il cotto, i vetri, ecc., devono essere protetti per evitare che vengano macchiati in modo indelebile.

Dalla struttura muraria devono preventivamente essere asportate tutte le parti in fase di distacco. In presenza di umidità spazzolare a secco, altrimenti operare il lavaggio con acqua a pressione e attendere l'asciugatura delle superfici.

È preferibile l'applicazione **a spruzzo a bassa pressione**, anche con pompa irroratrice manuale, che consente la distribuzione uniforme di prodotto; l'applicazione può essere eseguita anche a pennello. Prima di procedere alla realizzazione dell'intonaco attendere almeno 24 h dall'applicazione di VIVAPIU' ANTISALE MD. I tempi possono allungarsi in relazione alle condizioni climatiche. Solitamente una sola passata di prodotto è sufficiente.

### Resa

La resa varia notevolmente in funzione all'assorbimento del supporto e del suo stato di degrado.

Mediamente è compresa tra 0,1 - 0,4 L/m<sup>2</sup>.

### Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" e il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra 10° e 30° C, con umidità relativa non superiore all'85%.

### Dati tecnici

Confezioni	5 e 16 litri
Massa volumica	1,03 Kg/litro
Sostanza attiva	5%
pH	13
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

## VIVAPIU' ANTISALE MD



### Voce di capitolato

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, superfici smaltate, piastrelle, cotto, ecc) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il trattamento antisale e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (asportazione parti degradate, spazzolatura sali, lavaggio). Realizzazione del trattamento antisale, ottenuto mediante applicazione di un prodotto minerale (pH 13) modificato con sostanza attiva non inferiore al 5%, tipo VIVAPIU' ANTISALE MD de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....