

## VIVASTILE SAPONE



Pasta di sapone a base di olii vegetali, da utilizzare all'interno per la protezione e la manutenzione di superfici a calce lucide.

### Caratteristiche principali

VIVASTILE SAPONE, a contatto con l'alcalinità della calce, reagisce formando delle sostanze insolubili che, indurendo la superficie, la proteggono senza alterare la traspirabilità propria del rivestimento a calce.

La tecnica della saponatura, ampiamente utilizzata anche in passato, è indicata per la protezione di superfici interne, anche a contatto occasionale con l'acqua (ad esempio i bagni), per limitare l'assorbimento dello sporco.

### Metodologia di posa

VIVASTILE SAPONE può essere utilizzato per la protezione di finiture interne appena realizzate o in opera da tempo. Può essere applicato sia nelle condizioni in cui viene fornito sia diluito in acqua.

Nel primo caso, l'applicazione si esegue mediante spatola in plastica non particolarmente rigida, stendendo uniformemente un leggero strato di pasta sulla superficie lucida.

È importante non eccedere con il quantitativo di materiale applicato, altrimenti si può provocare l'ingiallimento della superficie trattata (più evidente su tinte chiare).

Nel secondo caso VIVASTILE SAPONE deve essere stemperato in acqua tiepida prima dell'utilizzo, in rapporto 1 parte di pasta e 3 - 4 parti di acqua. L'applicazione eseguita a pennello evita il pericolo di applicare un quantitativo eccessivo di VIVASTILE SAPONE.

Una volta asciugato il prodotto (dopo circa mezz'ora), si deve passare uno straccio morbido per eliminare l'eccesso di VIVASTILE SAPONE che non ha reagito e per esaltare la lucentezza della finitura a calce.

L'operazione di saponatura può essere ripetuta a distanza di tempo.

### Resa

La resa varia in funzione del metodo applicativo utilizzato e del grado di lucentezza della finitura. Mediamente si trattano circa 30 m<sup>2</sup>/litro applicando VIVASTILE SAPONE nelle condizioni di fornitura. Diluendo VIVASTILE SAPONE con acqua tiepida prima dell'applicazione a pennello, con ogni litro di prodotto ottenuto si trattano mediamente 20 m<sup>2</sup>/litro.

### Avvertenze

Eeguire prima una prova per verificare che non vi sia un eccessivo assorbimento di sapone che potrebbe dare variazioni cromatiche e/o la comparsa di aloni.

### Dati tecnici

Confezioni

1 e 5 litri

## VIVASTILE SAPONE



### Voce di capitolato

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. L'esecuzione del trattamento protettivo di finitura a calce lucida, deve avvenire mediante applicazione di una soluzione di sapone ottenuta utilizzando sapone vegetale costituito da un minimo del 70% di olii vegetali; tipo VIVASTILE SAPONE de "La Calce del Brenta". Si dovrà applicare mediante spatola di plastica, oppure, previa diluizione in acqua tiepida, a pennello. A completa asciugatura, la superficie andrà ripassata con panno morbido per eliminare l'eventuale eccesso di sapone e per esaltare la lucentezza della finitura. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....