

## INFINE



InFine è una nuova elegante finitura che permette di ottenere un effetto opaco, liscio e setoso per pareti interne ed esterne.

### Caratteristiche principali

InFine è una pregiata miscela di grassello di calce stagionato e micromarmi selezionati. La cura posta nella lavorazione del grassello permette di ottenere con InFine finiture di pregio

Le tinte disponibili sono riportate nella cartella "i Colori".

### Preparazione del supporto

Nel caso il supporto d'applicazione sia relativamente grezzo, occorre livellarlo con VIVASTILE MARMORINO, in più strati, generalmente due, in funzione della ruvidità da riempire.

I supporti devono essere ben aggregati, senza parti polverulente o in fase di distacco; per l'eventuale consolidamento utilizzare VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE che non altera la permeabilità della muratura.

- In presenza di intonaci premiscelati applicare VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE per creare un supporto ad assorbimento uniforme.
- Se il supporto presenta differenze di assorbimento elevate o rappezzati di malta utilizzare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.
- Se il supporto presenta ruvidità irregolari, dove l'uso di VIVASTILE MARMORINO non è sufficiente, rasare l'intera superficie con VIVAPIU' RASANTE MINERALE o VIVAPIU' RASIT; nel caso sia necessario applicare anche VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, metterlo sul supporto prima del rasante.

Su pareti interne InFine può essere applicato anche su supporti precedentemente trattati, con il prodotto in opera ben aderente.

- Su pannelli di gesso, cartongesso e stucco a gesso, applicare VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA correttamente diluito, quindi una o più mani di VIVAPIU' FONDO COPRENTE o VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

## INFINE



### Metodologia di posa

InFine viene fornito **pronto all'uso**. La posa si esegue mediante **spatola americana in acciaio**.

Si stendono 2-3 strati di prodotto, aspettando che il precedente sia completamente asciutto, fino ad ottenere l'effetto desiderato.

Per evitare che possano riconoscersi le riprese, più evidenti su tinte scure, è necessario interrompere la lavorazione in corrispondenza di fasce marcapiano o di spigoli.

Nella stagione calda è opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare.

### Protezione della finitura

Nel caso di edifici con copertura poco sporgente o pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici, scegliere InFine in colori tenui e procedere alla successiva applicazione del protettivo silossanico VIVAPIÙ IDROPELENTE a distanza di almeno 20 giorni dalla posa del prodotto. All'interno, è possibile proteggere dallo sporco le finiture realizzate con InFine procedendo alla successiva applicazione di VIVASTILE SAPONE.

Tutti i protettivi, grazie alla loro specifica natura, non alterano la naturale diffusività di InFine.

### Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto, che determina il numero di strati da applicare.

Con stesura diretta su stabilitura fine si consumano mediamente circa 0,7-0,8 kg/m<sup>2</sup> in tre mani.

Con applicazione su fondo preparato con VIVASTILE MARMORINO occorrono circa 0,5- 0,6 kg/m<sup>2</sup> in due mani.

### Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" e il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

All'esterno le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia almeno per le prime 48 ore dalla completa essiccazione, il periodo può prolungarsi, anche di molto, in rapporto alle condizioni climatiche.

Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30° C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Data la natura minerale di InFine, utilizzare per l'eventuale colorazione le paste tinteggianti della linea VIVACOLORE, a base di pigmenti ottenuti da terre coloranti e ossidi; in caso di colorazione con altri pigmenti, deve necessariamente esserne verificata la stabilità per evitare viraggi di colore.

**I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell'ultima mano.**  
In caso contrario "La Calce del Brenta" non risponde per eventuali difformità di tinta.

## INFINE



### Dati tecnici

Confezioni	10 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,65 Kg/litro
Residuo secco in peso	58%
pH	13
Additivi coadiuvanti	inferiori al 1,6%
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

### Voci di capitolato

#### FINITURA OPACA SU SUPPORTO LISCIO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). L'esecuzione della lisciatura opaca si ottiene applicando direttamente su supporto liscio due-tre strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 20%, e micromarmi impalpabili, tipo InFine de "La Calce del Brenta". L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio lisciando l'ultimo strato con la spatola con cui è stata eseguita la posa.*

*Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....

#### FINITURA OPACA SU FONDO PREPARATO CON MARMORINO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). L'esecuzione della lisciatura opaca di supporti mediamente ruvidi, si ottiene preparando il fondo mediante applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 50%, e micromarmi di opportune granulometrie, tipo VIVASTILE MARMORINO de "La Calce del Brenta". Sul fondo così preparato si procede all'applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 20%, e micromarmi impalpabili, tipo InFine de "La Calce del Brenta". L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio lisciando l'ultimo strato con la spatola con cui è stata eseguita la posa.*

*Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....