

## VIVASTILE RASATURA



Stucco minerale ad effetto lucido, per interni ed esterni, composto da grassello di calce e micromarmi selezionati. Viene utilizzato sopra VIVASTILE MARMORINO nell'esecuzione di finiture lucide a marmorino o direttamente sulla stabilitura per creare l'effetto calce rasata.

### Caratteristiche principali

La cura posta nella lavorazione del grassello permette di ottenere con VIVASTILE RASATURA finiture di pregio.

Come tutti i prodotti costituiti da grassello, sebbene la rasatura sia un prodotto diffusivo, la lisciatura superficiale comporta comunque una riduzione della naturale traspirabilità.

**Le tinte disponibili sono riportate nella cartella "i Colori".**

### Preparazione del supporto

**Nel caso il supporto d'applicazione sia relativamente grezzo**, occorre livellarlo con VIVASTILE MARMORINO, in più strati, generalmente due, in funzione della ruvidità da riempire.

**Su pareti esterne** lo stucco deve essere applicato su supporti fini non precedentemente trattati, oppure con in opera prodotti minerali; devono essere ben aggregati, senza parti polverulente o in fase di distacco; **per l'eventuale consolidamento utilizzare** VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE che non altera la permeabilità della muratura.

- **In presenza di intonaci premiscelati** applicare VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE per creare un supporto ad assorbimento uniforme.
- **Se il supporto presenta differenze di assorbimento elevate o rappezi di malta** utilizzare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.
- **Se il supporto presenta ruvidità irregolari**, dove l'uso di VIVASTILE MARMORINO non è sufficiente, rasare l'intera superficie con VIVAPIU' RASANTE MINERALE o VIVAPIU' RASIT; nel caso sia necessario applicare anche VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, metterlo sul supporto prima del rasante.

**Su pareti interne** lo stucco può essere applicato anche su supporti precedentemente trattati, con il prodotto in opera ben aderente; la natura del rivestimento in essere può ridurre la permeabilità della finitura a calce.

- **Su pannelli di gesso, cartongesso e stucco a gesso**, applicare VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA correttamente diluito, quindi una o più mani di VIVAPIU' FONDO COPRENTE o VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

## VIVASTILE RASATURA



### Metodologia di posa

VIVASTILE RASATURA viene fornita **pronta all'uso**. La posa si esegue mediante **spatola americana in acciaio**.

Si stendono strati successivi di prodotto aspettando che il precedente sia completamente asciutto, avendo l'accortezza di non lucidare VIVASTILE RASATURA tra una mano e l'altra. La lucidatura si ottiene ripassando ripetutamente la spatola americana in acciaio usata per la posa solamente sull'ultimo strato, quando questo non è né completamente essiccato, né eccessivamente umido da essere asportato. Per evitare che possano riconoscersi le riprese, più evidenti su tinte scure, è necessario interrompere la lavorazione in corrispondenza di fasce marcapiano o di spigoli. Nella stagione calda è opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare.

### Protezione della finitura

Nel caso di edifici con copertura poco sporgente o pareti particolarmente esposte agli agenti atmosferici, scegliere VIVASTILE RASATURA in colori tenui e procedere alla successiva applicazione del protettivo silossanico VIVAPIÙ IDROPELLENTE, a distanza di almeno 20 giorni dalla posa dello stucco. All'interno, è possibile proteggere dallo sporco le finiture realizzate con VIVASTILE RASATURA, procedendo alla successiva applicazione di VIVASTILE SAPONE o VIVALDI LIXIA nel caso in cui si voglia ottenere una finitura particolarmente lucida. Tutti i protettivi, grazie alla loro specifica natura, non alterano la naturale diffusività di VIVASTILE RASATURA.

### Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto, che determina il numero di strati da applicare.

Con stesura diretta su stabilitura fine si consumano mediamente circa 0,7-0,8 kg/m<sup>2</sup> in tre mani.

Con applicazione su fondo preparato con VIVASTILE MARMORINO occorrono circa 0,5-0,6 kg/m<sup>2</sup> in due mani.

### Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" e il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

All'esterno le superfici trattate devono essere protette dalla pioggia almeno per le prime 48 ore dalla completa essiccazione, il periodo può prolungarsi, anche di molto, in rapporto alle condizioni climatiche.

Operare a temperature comprese tra i 10 ed i 30° C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Data la natura minerale di VIVASTILE RASATURA, utilizzare per l'eventuale colorazione le paste tingeggianti della linea VIVACOLORE, a base di pigmenti ottenuti da terre coloranti e ossidi; in caso di colorazione con altri pigmenti, deve necessariamente esserne verificata la stabilità per evitare viraggi di colore.

**I singoli lavori devono essere eseguiti con un unico lotto di produzione nell'ultima mano.**  
**In caso contrario "La Calce del Brenta" non risponde per eventuali difformità di tinta.**

## VIVASTILE RASATURA



### Dati tecnici

Confezioni	25 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,7 Kg/litro
Residuo secco in peso	55%
pH	13
Additivi coadiuvanti	inferiori al 3,8%
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

### Voci di capitolato

#### FINITURA A "CALCE RASATA" CON EFFETTO PUNTINATO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). L'esecuzione della lisciatura lucida ad effetto calce rasata si ottiene applicando direttamente su stabilitura frattazzata fine un minimo di due-tre strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 60%, e micromarmi impalpabili, tipo IVASTILE RASATURA de "La Calce del Brenta". L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio e la lucidatura andrà eseguita sull'ultimo strato ripassando la spatola con cui è stata eseguita la posa. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....

#### FINITURA LUCIDA SU FONDO PREPARATO CON MARMORINO

*Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il ciclo di finitura e dovranno essere preventivamente trattati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). L'esecuzione della lisciatura lucida ad effetto marmorino si ottiene preparando il fondo mediante applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 50%, e micromarmi di opportune granulometrie, tipo VIVASTILE MARMORINO de "La Calce del Brenta". Sul fondo così preparato si procede all'applicazione di un minimo di due strati di impasto costituito da grassello di calce stagionato, in quantità superiore al 60%, e micromarmi impalpabili, tipo VIVASTILE RASATURA de "La Calce del Brenta". L'applicazione si esegue mediante spatola americana in acciaio e la lucidatura andrà eseguita sull'ultimo strato ripassando la spatola con cui è stata eseguita la posa. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.*

€/m<sup>2</sup> .....