

VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE



Prodotto all'acqua a base di silicati per il trattamento consolidante di intonaci disaggregati prima della posa delle finiture minerali secondo norma DIN 18 363 2.4. La composizione minerale consente di non alterare le capacità diffusive del supporto murario trattato.

Caratteristiche principali

Il prodotto permette il consolidamento in profondità di intonaci sfarinanti e polverosi, assicurando la corretta adesione del ciclo di finitura. VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE consente di uniformare leggere differenze di assorbimento del supporto; differenze sostanziali richiedono l'uso di un fondo. La componente minerale di VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE consente di non alterare le capacità diffusive del supporto murario trattato. Il prodotto non deve essere usato prima delle finiture della linea VIVADRY; non manifesta capacità consolidanti di supporti gessosi e di pitture sintetiche.

Metodologia di posa

VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE è fornito pronto all'uso e non può essere miscelato con i prodotti di finitura (VIVASAN, VIVASTILE, ecc.). Data la natura minerale del prodotto, le superfici smaltate, le piastrelle, il cotto, i vetri, ecc. devono essere protetti per evitare che vengano macchiati in modo indelebile.

Il supporto deve essere asciutto e preventivamente spazzolato o comunque trattato per eliminare parti incoerenti in fase di distacco. Poiché l'assorbimento dei vari supporti, in relazione al loro stato di degrado, determina il consumo di prodotto, è opportuno eseguire delle prove preliminari sulla struttura da trattare, allo scopo di valutare il consumo ottimale. Quando utilizzato prima di finiture minerali a calce, non eccedere nel quantitativo applicato per evitare vetrificazioni superficiali che possono ostacolare l'adesione delle finiture.

L'applicazione può essere fatta a pennello o a spruzzo a bassa pressione (1,5-2 bar, ugello 1,2-1,6 mm); non utilizzare il rullo. Indipendentemente dal sistema applicativo adottato, operare con la tecnica del "bagnato su bagnato".

Non applicare in pieno sole per non compromettere la penetrazione in profondità del prodotto. Prima di procedere all'applicazione della finitura a calce è necessario attendere almeno 24 ore dal completo asciugamento dell'isolante (il tempo di asciugatura è influenzato dalle condizioni ambientali), per permettere l'essiccazione del prodotto e consentire la reazione della componente minerale silicatica; se i tempi di sovrapposizione sono troppo ravvicinati, possono formarsi delle macchie sulla finitura e può non manifestarsi completamente l'azione isolante e consolidante del prodotto.

Resa

La resa varia in funzione dell'assorbimento e dello stato di degrado del supporto. Mediamente è compresa tra 0,1 e 0,4 l/m².

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE



Dati tecnici

Confezioni	5 e 16 litri
Massa volumica (impasto fresco)	1,08 Kg/litro
Residuo secco in peso	15%
Residuo secco in volume	12%
pH	12,5
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, superfici smaltate, piastrelle, cotto, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il consolidante e saranno quindi preventivamente preparati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura). La preparazione del supporto deve avvenire mediante applicazione di materiale ad azione isolante-consolidante costituito prevalentemente da leganti minerali secondo norma DIN 18 363 2.4.1, con residuo secco in peso non inferiore al 15% (12% in volume), tipo VIVAPIÙ ISOLANTE CONSOLIDANTE de "La Calce del Brenta". La posa deve essere eseguita a pennello o spruzzo, in quantità proporzionata all'assorbimento del supporto e al suo stato di degrado. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e dei ponteggi.

€/m²

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI



Prodotto all'acqua a base silossanica da utilizzare prima delle finiture diffusive della linea VIVADRY.

Caratteristiche principali

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI è un isolante fissativo all'acqua per esterni ed interni a base silossanica, specifico per le finiture a base fluorurata e silossanica della linea VIVADRY. Le ridotte dimensioni dei leganti (microemulsioni), consentono la penetrazione del prodotto e l'azione consolidante in profondità di supporti murari disaggregati; inoltre VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI agisce come uniformatore e riduttore degli assorbimenti, evitando il parziale assorbimento nel supporto del legante della successiva finitura.

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI esercita un'azione idrofobizzante del supporto, prevenendo la formazione di efflorescenze saline.

La natura silossanica non altera la permeabilità al vapore d'acqua del supporto, realizzando cicli omogenei con le finiture diffusive fluorurate e silossaniche della linea VIVADRY.

In presenza di supporti con notevoli differenze di assorbimento (vecchi rivestimenti, rappezzi), oltre all'isolante potrebbe rendersi necessaria l'applicazione di VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

Metodologia di posa

Il prodotto viene fornito **pronto all'uso**. Il supporto deve essere asciutto e preventivamente trattato per eliminare parti incoerenti in fase di distacco.

Il consumo è in relazione allo stato di degrado ed all'assorbimento del supporto; è quindi opportuno eseguire delle prove preliminari su zone della superficie da trattare allo scopo di valutare il consumo di prodotto.

L'applicazione può essere fatta **a pennello o spruzzo a bassa pressione**, anche con pompa manuale; nell'applicazione a rullo accertarsi che la distribuzione del prodotto sia omogenea.

Indipendentemente dal sistema applicativo adottato, operare con la tecnica del "bagnato su bagnato". Non applicare in pieno sole, specie nella stagione calda, per non compromettere la penetrazione in profondità del prodotto.

È necessario aspettare che l'isolante sia completamente essiccato prima di procedere all'applicazione della finitura.

Resa

La resa varia molto in funzione dell'assorbimento e dello stato di degrado del supporto. Mediamente il consumo è compreso tra 0,1 e 0,4 litri/m².

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI



Dati tecnici

Confezioni	5 e 16 litri
Massa volumica (impasto fresco)	1,01 Kg/litro
Residuo secco in peso	10%
Residuo secco in volume	9,8%
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere l'isolante e saranno quindi preventivamente preparati in modo opportuno (spazzolatura e spolveratura). La preparazione del supporto deve avvenire mediante applicazione di una prodotto ad azione isolante-consolidante costituito prevalentemente da microemulsioni silossaniche in fase acquosa, con un residuo secco in peso non inferiore al 10% (9,8% in volume), pronto all'uso, tipo VIVADRY ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA



Impregnante all'acqua, isolante fissativo per esterni ed interni a base di microemulsioni acriliche, ideale per il trattamento di superfici gessose e vecchie pitture polverose.

Caratteristiche principali

VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA è un fissativo impregnante all'acqua per esterni ed interni a base di microemulsioni acriliche che consentono un'elevata penetrazione del prodotto ed un'azione consolidante in profondità dei supporti murari disaggregati. VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA uniforma e riduce gli assorbimenti e consolida superfici polverose. E' particolarmente indicato all'interno per il trattamento di supporti gessosi (stucco, pannelli, cartongesso), assorbenti, prima della posa di fondi di collegamento, preliminarmente all'applicazione delle finiture minerali.

VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA è indicato anche come fissativo ed isolante di vecchie pitture; nel caso di supporti con differenze di assorbimento notevoli, impiegare successivamente un appropriato fondo di collegamento.

Metodologia di posa

Il supporto deve essere asciutto e preventivamente spazzolato o comunque trattato per eliminare parti incoerenti in fase di distacco. Il prodotto **si diluisce** con acqua pulita prima dell'uso, con un rapporto massimo di diluizione di 1:6; non eccedere per evitare la perdita delle proprietà del prodotto. La diluizione ed il consumo sono in relazione allo stato di degrado ed all'assorbimento del supporto; è opportuno eseguire delle prove preliminari sulla struttura da trattare, allo scopo di valutare il consumo e la diluizione ottimali.

L'applicazione può essere fatta **a pennello, a rullo o a spruzzo** a bassa pressione, anche con pompe manuali. Evitare l'uso del rullo per successive applicazioni di prodotti minerali a calce. Indipendentemente dal sistema applicativo adottato, operare con la tecnica del "bagnato su bagnato".

Non applicare in pieno sole per non compromettere la penetrazione in profondità del prodotto. È necessario aspettare che il prodotto sia completamente essiccato prima di procedere all'applicazione della finitura.

Resa

La resa varia in funzione dell'assorbimento, dello stato di degrado del supporto e dalla diluizione. Mediamente è compresa tra 30 e 50 m²/litro di prodotto concentrato.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA



Dati tecnici

Confezioni	5 litri
Massa volumica (impasto fresco)	1,03 Kg/litro
Residuo secco in peso	39%
Residuo secco in volume	36%
Diluizione	1:6 acqua max
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere l'isolante e saranno quindi preventivamente preparati in modo opportuno (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). La preparazione del supporto deve avvenire mediante applicazione di un prodotto ad azione isolante-consolidante costituito prevalentemente da microemulsioni acriliche in fase acquosa, con un residuo secco in peso non inferiore al 39% (36% in volume), da diluire con massimo 6 parti di acqua, tipo VIVAPIÙ PRIMER ALL'ACQUA de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²