

VIVAPIU' RASANTE MINERALE



È una pasta costituita da grassello di calce stagionato e micromarmi di appropriata granulometria, opportunamente additivata, da utilizzare per uniformare superfici con ruvidità diversa, ad es. supporti con rappezzati di malta o tracce di rivestimenti plastici, prima della realizzazione di cicli di finitura minerale a calce.

Caratteristiche principali

Caratteristica principale di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE è la spiccata capacità adesiva, tale da permettere al prodotto di aderire a svariate tipologie di supporto; uniforma grana ed assorbimento, permettendo la realizzazione di finiture minerali a calce su supporti sui quali non è possibile applicarle direttamente.

La composizione a base grassello di calce, mantiene una buona diffusività.

Il prodotto si utilizza nel riempimento di supporti ruvidi, fino ad uno spessore max. di 2 mm; non usare per stuccare fori o per trattare superfici molto irregolari come rivestimenti graffiati, per questi usi impiegare il rasante idraulico VIVAPIU' RASIT.

Non usare prima delle finiture sintetiche della linea VIVADRY.

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; su supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con un opportuno isolante.

In presenza di differenze d'assorbimento elevate (tracce di prodotti sintetici), può essere necessario applicare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE prima del rasante.

VIVAPIÙ RASANTE MINERALE viene fornito pronto all'uso.

L'applicazione si esegue con la spatola americana metallica, avendo cura di stendere il prodotto in maniera uniforme.

Nel caso si preveda di eseguire la finitura con un rivestimento a spessore, solitamente si applica un solo strato di VIVAPIÙ RASANTE MINERALE, compatibilmente con la granulometria del supporto, senza fratazzare.

Nel caso si intenda procedere a un tinteggio, è opportuno applicare un secondo strato, quando il precedente è completamente asciutto; la seconda mano deve essere fratazzata prima del completo essiccamento, per ottenere una superficie uniforme.

Prima di procedere all'applicazione delle finiture minerali a calce, è indispensabile che il VIVAPIÙ RASANTE MINERALE sia completamente asciutto, anche in profondità, se questo non avviene, potrebbero formarsi delle macchie sulla finitura.

Nella stagione calda può essere opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare per rallentare l'essiccazione del prodotto.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da trattare.

Mediamente, si consumano circa 1-1,5 kg/m² di prodotto per ogni strato applicato.

VIVAPIU' RASANTE MINERALE



Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Dati tecnici

Confezioni	25 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,8 Kg/litro
Residuo secco in peso	75%
pH	13
Granulometria inerte	0,7 mm
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il rivestimento e saranno quindi preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento di supporti murari non uniformi, con residui di precedenti rivestimenti, deve avvenire con l'applicazione di uno-due strati di rasante costituito da grassello di calce stagionato in quantità superiore al 30 %, tipo VIVAPIÙ RASANTE MINERALE de "La Calce del Brenta", da applicare mediante spatola americana in acciaio. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE

VivaPiù

È una pasta costituita da grassello di calce stagionato e micromarmi di appropriata granulometria, caricata con fibre e opportunamente additivata, da utilizzare come intervento preliminare nel rivestimento di supporti murari cavillati prima della realizzazione di cicli di finitura minerale a calce. Non è adatto al trattamento di crepe di tipo dinamico.

Caratteristiche principali

La presenza delle fibre consente al prodotto di mascherare cavillature da ritiro presenti nel supporto, fornendo un migliore risultato estetico e riducendo la penetrazione di acqua nel supporto murario.

La composizione a base grassello di calce, mantiene una buona diffusività.

Per la sua natura minerale VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE è indicato unicamente per il rivestimento di cavillature statiche dovute al ritiro dell'intonaco, mentre non è adatto al trattamento di crepe di tipo dinamico, anche se armate.

Non usare prima delle finiture sintetiche della linea VIVADRY.

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; su supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con un opportuno isolante.

VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE viene fornito pronto all'uso.

L'applicazione si esegue con la spatola americana metallica, avendo cura di stendere il prodotto in maniera uniforme, evitando di frattazzare.

Solitamente si utilizza un solo strato. Nel caso di supporti murari molto ruvidi, può rendersi necessaria l'applicazione di un secondo strato da applicare quando il precedente è completamente asciutto; in alternativa la superficie ruvida può essere rasata preliminarmente con VIVAPIU' RASIT.

Nel trattamento di supporti murari ampiamente cavillati, VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE può essere armato con rete a maglia fine; in questo caso l'applicazione deve avvenire stendendone un primo strato, sul quale fare aderire la rete che deve essere ricoperta con un'altra passata di rasante.

Prima di procedere all'applicazione delle finiture minerali a calce, è indispensabile che il VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE sia completamente asciutto, anche in profondità, se questo non avviene, potrebbero formarsi delle macchie sulla finitura.

Nella stagione calda può essere opportuno inumidire preliminarmente la superficie da trattare per rallentare l'essiccazione del prodotto.

Nel caso sia prevista una pittura di finitura, la superficie dev'esser opportunamente rivestita, per ridurre la visibilità della trama delle fibre che sarebbe altrimenti visibili.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da trattare.

Mediamente, si consumano circa 1-1,5 kg/m² di prodotto per ogni strato applicato.

VIVAPIU' RASANTE FIBRATO MINERALE



Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Dati tecnici

Confezioni	25 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,8 Kg/litro
Residuo secco in peso	75%
pH	13
Granulometria inerte	0,7 mm
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il rivestimento e dovranno quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento di supporti murari cavillati deve avvenire con uno strato di rasante costituito da grassello di calce stagionato in quantità superiore al 40%, caricato con fibre di vetro da 3 mm, tipo VIVAPIÙ RASANTE FIBRATO MINERALE de "La Calce del Brenta". La posa deve essere eseguita mediante spatola americana in acciaio, evitando di frattazzare. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e dei ponteggi.

€/m²

VIVAPIU' RASIT



Rasante idraulico traspirante premiscelato, da impastare unicamente con acqua, ideale per rasare agevolmente intere superfici murarie prima dell'applicazione di qualsiasi tipo di finitura. Specifico per il trattamento preliminare di supporti per le finiture della linea VIVADRY.

Caratteristiche principali

La miscela di leganti idraulici ed inerti di opportuna curva granulometrica, consente di rasare agevolmente intere superfici murarie anche di ampie dimensioni prima dell'applicazione di qualsiasi tipo di finitura.

VIVAPIÙ RASIT è stato appositamente preparato per i prodotti di finitura della linea VIVADRY quando è richiesto il riempimento di supporti ruvidi. La capacità adesiva consente l'applicazione di VIVAPIÙ RASIT sulla maggioranza delle superfici murarie, come intonaci a base di calce e cemento, calcestruzzo e rivestimenti plastici. La plasticità di VIVAPIÙ RASIT rende il materiale facilmente lavorabile.

Su supporti con differenze d'assorbimento valutare l'utilizzo di un appropriato fondo di collegamento.

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIÙ RASIT, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; su supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con un opportuno isolante.

In presenza di differenze d'assorbimento elevate (tracce di prodotti sintetici, rappezzi di malta), può essere necessario applicare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE; se si utilizza una finitura minerale a calce applicare il fondo sotto al rasante, se si utilizza una finitura della linea VIVADRY stendere il fondo sopra al rasante.

Per l'eventuale stratificazione con rete d'armatura, stendere un primo strato di rasante e quando è ancora fresco annegare la rete, quindi applicare un ulteriore strato a coprire completamente la rete.

Nella stagione calda è consigliabile inumidire le superfici prima dell'applicazione di VIVAPIÙ RASIT; con particolari condizioni (elevata temperatura e bassa umidità ambientale) potrebbe rendersi necessaria la post umidificazione dello strato applicato.

Miscelare il prodotto con circa 7 litri di acqua pulita per sacco da 20 Kg, miscelando meccanicamente (betoniera, trapano); per un impasto omogeneo e privo di grumi, è consigliabile aggiungere 2/3 dell'acqua all'inizio e la rimanente dopo alcuni minuti di miscelazione, fino a raggiungere la consistenza desiderata. Piccoli quantitativi possono comunque essere mescolati manualmente.

Applicare uniformemente VIVAPIÙ RASIT con spatola americana d'acciaio, nel caso sia prevista la sovrapplicazione con una pittura, frattazzare la malta con utensile di spugna o di plastica prima del completo essiccamento. La malta si mantiene lavorabile per 3 h in condizioni normali, i tempi variano in funzione delle condizioni climatiche. Preparare il quantitativo utilizzabile nella giornata lavorativa, eseguendo eventuali diluizioni durante l'uso; non utilizzare prodotto avanzato nemmeno dopo ulteriore diluizione d'acqua.

Non superare i 5 mm di spessore per singolo strato; spessori superiori devono essere realizzati applicando più strati di VIVAPIÙ RASIT, sul precedente essiccato.

Prima di procedere alla realizzazione della finitura attendere la completa essiccazione del rasante anche in profondità (almeno 24 ore per mm di spessore a 20°C).

Proteggere VIVAPIÙ RASIT da pioggia, vento e sole fino a completa asciugatura.

VIVAPIU' RASIT



Resa

La resa varia in funzione della ruvidità del supporto da rasare.
Mediamente si consumano 1,1 kg/m² per ogni mm di spessore di prodotto in polvere.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

Dati tecnici

Confezioni	20 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,4 Kg/litro
Acqua d'impasto	35% ca. (7 litri/sacco)
Consumo di prodotto in polvere	1 Kg/m ² circa per mm di spessore
Diametro max inerte	1 mm
Spessore max per strato	5 mm
Pot life (20°C)	> 3 h
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il rivestimento e dovranno quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno (asportazione parti degradate, spazzolatura, lavaggio). Applicare con spatola americana d'acciaio ed eventualmente rifinire con frattazzo di spugna o di plastica uno o più strati di rasante, ciascuno dello spessore massimo di 5 mm, utilizzando un rasante idraulico traspirante, con dimensione dell'inerte di 1 mm max, caratterizzato da assenza di ritiro ed elevata plasticità, tipo VIVAPIU' RASIT de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²