

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE



Fondo riempitivo minerale a base di grassello di calce per il trattamento preliminare di supporti esterni poco assorbenti (intonaci compatti, pitture sintetiche, ecc.), e con rappezi di malta, da tinteggiare con VIVASAN PITTURA.

Caratteristiche principali

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE possiede caratteristiche di riempimento e uniformazione degli assorbimenti. La natura minerale a calce mantiene la permeabilità al vapore e lo rende compatibile con la successiva stesura della pittura a calce. Consente di ricreare il necessario assorbimento per l'applicazione, su supporti esterni compatti, di VIVASAN PITTURA. In presenza di forti differenze di assorbimento (residui di pitture sintetiche, intonaci da risanamento, integrazione tra malte aeree e idrauliche, ecc.), potrebbe rendersi necessario applicare preliminarmente VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE.

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE è leggermente ruvido (0,6 mm).

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco; in presenza di supporti molto assorbenti o polverosi trattare le superfici con VIVAPIU' ISOLANTE CONSOLIDANTE; nei casi sia necessario utilizzare anche VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, applicarlo prima di VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE.

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE si utilizza senza diluizione, per non ridurre gli spessori e la capacità uniformante. L'applicazione si esegue **a pennello**.

Applicare **minimo** 0,35-0,4 kg/m² per mano di VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE, altrimenti le capacità di uniformazione si riducono; il quantitativo necessario può essere applicato con una sola mano di prodotto, volendolo applicare in più mani o nel caso se fosse necessario applicarne un'altra, stenderla quando la precedente è completamente asciutta.

Prima di procedere alla realizzazione dei cicli di finitura, il prodotto deve essere completamente essiccato, anche in profondità.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto da trattare.

Applicare min. 0,35-0,4 kg/m² per mano.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' FONDO UNIFORMANTE



Dati tecnici

Confezioni	20 Kg
Massa volumica (impasto fresco)	1,55 Kg/litro
Residuo secco in peso	63%
Residuo secco in volume	43%
Ph	13
Coefficiente di permeabilità (DIN 52615)	μ 60
Granulometrie inerte	0,6 mm max
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Voce di capitolato

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una mano a pennello di un fondo bianco a base calce ad assorbimento controllato, con residuo secco in volume non inferiore al 43% e granulometria inferiore di 0,6 mm, tipo VIVAPIÙ FONDO UNIFORMANTE de "La Calce del Brenta". Il trattamento deve consentire di ricreare il necessario assorbimento per l'applicazione di una pittura a calce all'esterno. Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

VIVAPIU' FONDO COPRENTE



Fondo ad elevata copertura, ideale per la preparazione di supporti gessosi e superfici murarie non uniformi, come vecchi tinteggi, prima dell'applicazione di finiture minerali a calce all'interno o prodotti polimerici non diffusivi.

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE consente di uniformare gli assorbimenti e creare una migliore adesione dei successivi cicli di finitura anche a spessore.

È disponibile in **tre granulometrie: LISCIO - FINE 0,2 mm - MEDIO 0,3 mm.**

Caratteristiche principali

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE è un fondo acrilico caratterizzato da notevole potere coprente, da elevata adesione ed ottima capacità di uniformare supporti con assorbimenti diversi.

Nelle versioni fine e medio, conferisce ruvidità al supporto trattato esaltando l'effetto estetico della finitura e promuovendo l'adesione dei rivestimenti a spessore.

All'interno, VIVAPIÙ FONDO COPRENTE è ideale per la preparazione di supporti in gesso, scagliola, cartongesso e superfici con tracce di vecchie pitture prima dell'applicazione di qualsiasi finitura.

All'esterno, VIVAPIÙ FONDO COPRENTE può essere utilizzato per la preparazione dei supporti prima dell'applicazione di finiture sintetiche non diffusive.

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE non è adatto per il trattamento di **supporti umidi**.

Metodologia di posa

Prima dell'applicazione di VIVAPIÙ FONDO COPRENTE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco.

In presenza di supporti molto assorbenti o polverosi (supporti gessosi, vecchi intonaci sfarinanti, ecc.) trattare le superfici con un opportuno isolante tipo VIVAPIU' PRIMER ALL'ACQUA.

Diluire VIVAPIÙ FONDO COPRENTE max. con il 5-10 % in volume (corrispondenti a 0,7 - 1,4 litri per confezione da 20 Kg) di acqua pulita ed applicarlo a pennello o a rullo rasato. Non applicare a rullo sotto finiture minerali a calce.

Qualora fosse richiesta una seconda mano per uniformare il supporto, essa va applicata quando la precedente è perfettamente asciutta. Prima di procedere alla realizzazione dei cicli di finitura, VIVAPIÙ FONDO COPRENTE deve essere completamente essiccato, anche in profondità.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto da trattare.

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE LISCIO e **VIVAPIÙ FONDO COPRENTE FINE** prevedono un consumo mediamente di 0,10 - 0,20 kg/m² per mano di prodotto applicato.

VIVAPIÙ FONDO COPRENTE MEDIO prevede un consumo mediamente di 0,15 - 0,30 kg/m² per mano di prodotto applicato.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' FONDO COPRENTE



Dati tecnici

Confezioni	20 Kg
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Tipologia	Vivapiù Fondo Coprente	Vivapiù Fondo Coprente	Vivapiù Fondo Coprente
Granulometria	50 micron	0,2 mm max	0,3 mm max
Massa volumica	1,43 Kg/litro	1,56 Kg/ litro	1,56 Kg/ litro
Residuo secco in peso	57%	66%	68%
Residuo secco in volume	38%	50%	50%

Voci di capitolato

FONDO COPRENTE LISCIO

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una o più mani di un fondo ad elevata copertura, con residuo secco in volume non inferiore al 38% e granulometria liscia, tipo VIVAPIÙ FONDO COPRENTE LISCIO de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

FONDO COPRENTE FINE

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una o più mani di un fondo ad elevata copertura, con residuo secco in volume non inferiore al 50% e granulometria max 0,2 mm, tipo VIVAPIÙ FONDO COPRENTE FINE de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

LA PRESENTE SCHEDA TECNICA SOSTITUISCE LE PRECEDENTI EDIZIONI

OTTOBRE 2014

Queste informazioni si basano sulle nostre ricerche ed esperienze. Non essendo sempre sotto il nostro controllo le condizioni d'uso, possiamo garantire solamente la qualità del prodotto. I rivenditori di zona, unitamente al nostro Ufficio Tecnico, sono a disposizione per la soluzione di ogni eventuale problema inerente l'utilizzo dei nostri prodotti.

VIVAPIU' FONDO COPRENTE



Voci di capitolato

FONDO COPRENTE MEDIO

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti dovranno trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento dei supporti dovrà avvenire con l'applicazione di una o più mani di un fondo ad elevata copertura, con residuo secco in volume non inferiore al 50% e granulometria max 0,3 mm, tipo VIVAPIÙ FONDO COPRENTE MEDIO de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE



Fondo silossanico traspirante da utilizzare nella preparazione di supporti murari non uniformi, prima dell'applicazione di finiture minerali a calce o sintetiche traspiranti.

Nelle versioni fine e grosso, contiene speciali fibre che consentono di coprire microcavillature da ritiro (non di tipo dinamico).

È disponibile in **tre granulometrie: LISCIO - FINE 0,3 mm - GROSSO 0,5 mm.**

Caratteristiche principali

VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE è un prodotto a base silossanica con elevata adesione e permeabilità al vapore che lo rende compatibile con finiture minerali o sintetiche traspiranti; in esterno non può essere tinteggiato direttamente con VIVASAN PITTURA.

Consente di uniformare supporti con notevoli differenze d'assorbimento. Nelle versioni FINE e GROSSO, fornisce un effetto ruvido che esalta l'effetto estetico delle velature e promuove l'adesione delle finiture traspiranti a spessore. È disponibile in tre versioni: liscio, fine (inerte di max 0,3 mm) e grosso (inerte di max 0,5 mm). Le fibre contenute consentono di utilizzare VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE FINE e GROSSO nella preparazione di supporti con microcavillature da ritiro inferiori a 0,1 mm (non di tipo dinamico).

Preparazione del supporto

Prima dell'applicazione di VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE, verificare che i supporti siano asciutti, puliti e privi di parti polverulente o in fase di distacco:

- **In presenza di supporti molto assorbenti o polverosi** trattare le superfici con VIVAPIU' ISOLANTE PER FINITURE IDROREPELLENTI.

Metodologia di posa

Diluire VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE max. con il 5-10 % di acqua pulita in volume (corrispondenti a 0,7-1,4 litri per confezione da 20 Kg) ed applicarlo a pennello o a rullo rasato. Non applicare a rullo sotto finiture minerali a calce. Qualora fosse richiesta una seconda mano per uniformare il supporto, essa va applicata quando la precedente è perfettamente asciutta. Prima di procedere alla realizzazione dei cicli di finitura, VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE deve essere completamente essiccato, anche in profondità.

Resa

La resa varia in funzione della ruvidità e dell'assorbimento del supporto da trattare.

VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE **LISCIO** prevede un consumo mediamente di 0,10 - 0,15 kg/m² per mano di prodotto applicato.

VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE **FINE** prevede un consumo mediamente di 0,15 - 0,30 kg/m² per mano di prodotto applicato.

VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE **GROSSO** prevede un consumo mediamente di 0,30 - 0,50 kg/m² per mano di prodotto applicato.

Avvertenze

Consultare i "SUGGERIMENTI PER UNA MIGLIORE APPLICAZIONE DEI PRODOTTI" ed il "PRONTUARIO TECNICO PER LA PREPARAZIONE DEI SUPPORTI", che sono parte integrante della presente scheda.

Operare a temperature comprese tra i 10° ed i 30°C, con umidità relativa non superiore all'85%.

VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE



Dati tecnici

Confezioni	20 Kg
Coefficiente di permeabilità (DIN 52615)	μ 96
Temperatura minima di stoccaggio	+5°C
Tempo max. di stoccaggio con imballo chiuso	12 mesi

Tipologia	Vivapiù Fondo Aggrappante LISCIO	Vivapiù Fondo Aggrappante FINE	Vivapiù Fondo Aggrappante GROSSO
Granulometria	50 micron	0,3 mm max	0,5 mm max
Massa volumica	1,45 Kg/litro	1,62 Kg/litro	1,62 Kg/litro
Residuo secco in peso	57%	68%	68%
Residuo secco in volume	38%	48%	48%

Voci di capitolato

FONDO AGGRAPPANTE LISCIO

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e dovranno quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento di supporti murari non uniformi o con residui di precedenti rivestimenti deve avvenire con l'applicazione di una o due mani di fondo silossanico, con coefficiente di permeabilità $\mu < 96$, residuo secco in volume non inferiore al 38% e senza grana tipo VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE LISCIO de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

FONDO AGGRAPPANTE FINE

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e dovranno quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento di supporti murari non uniformi o con residui di precedenti rivestimenti deve avvenire con l'applicazione di una o due mani di fondo silossanico, con coefficiente di permeabilità $\mu < 96$, residuo secco in volume non inferiore al 48% e con inerte di granulometria di max 0,3 mm tipo VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE FINE de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²

VIVAPIU' FONDO AGGRAPPANTE



Voci di capitolato

FONDO AGGRAPPANTE GROSSO

Le strutture non interessate all'intervento (porte, finestre, ecc.) dovranno essere protette. I supporti devono trovarsi nelle condizioni idonee a ricevere il prodotto e dovranno quindi essere preventivamente trattati in modo opportuno a tale scopo (spazzolatura, spolveratura, consolidamento). Il trattamento di supporti murari non uniformi o con residui di precedenti rivestimenti deve avvenire con l'applicazione di una o due mani di fondo silossanico, con coefficiente di permeabilità $\mu < 96$, residuo secco in volume non inferiore al 48% e con inerte di granulometria di max 0,5 mm tipo VIVAPIÙ FONDO AGGRAPPANTE GROSSO de "La Calce del Brenta". Il costo dell'intervento è comprensivo di materiale e posa in opera. Sono esclusi gli oneri relativi alla preparazione del supporto e ai ponteggi.

€/m²